


סימון בראש הבורג



5	קוטר
5/16	מפתח

מידע טכני	
נירוסטה 304	חומר הבורג
ציפוי עמיד ב 2000 שעות בתא מלח	ציפוי
נירוסטה A2	סוג ציפוי

קודח בפלדה עד עובי 4 מ"מ

Performance data Pull - out strenth					
	Pull - out strenth				
Thickness	1.6t	2.3t	3.2t	4.5t	
N	2,351	3,987	6,315	8,536	
Test plate for pull-out strenth SS400 50x50					

Performance data Sheer strenth		
	Sheer strenth	
Thickness	6.0t + 6.0t	
N	6,186	
Test plate for sheer strenth SS400 100x50		

Performance data Steel failure		
	Steel failure	
N	7,679	

מספר קטלוגי	קוטר	אורך
S295-50025	5	25

Test speed 5mm/min

Results are average of 5 tests

This information page is based on manufacturer lab testings

הערות

All information is given in good faith but without warranty
Barsys reserves the right to make changes without prior notice

המידע בדף נתונים זה ניתן ברוח טובה אך ללא אחריות
ברסיס שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים במפרט זה ללא הודעה מוקדמת