



## סימון בראש הבורג



|     |      |
|-----|------|
| 6   | קוטר |
| 3/8 | מפתח |

| מידע טכני  |                                |
|------------|--------------------------------|
| חומר הבורג | נירוסטה 304                    |
| ציפוי      | ציפוי עמיד ב 2000 שעות בתא מלח |
| סוג ציפוי  | RUSPERT                        |

קודח בפלדה עד עובי 4.5 מ"מ

| Performance data Pull - out strenth         |                    |       |        |        |                                                                                       |
|---------------------------------------------|--------------------|-------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Pull - out strenth |       |        |        |  |
| Thickness                                   | 2.3t               | 3.2t  | 4.5t   | 6t     |                                                                                       |
| N                                           | 4,570              | 7,020 | 10,952 | 14,245 |                                                                                       |
| Test plate for pull-out strenth SS400 50x50 |                    |       |        |        |                                                                                       |

| Performance data Sheer strenth            |               |                                                                                       |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | Sheer strenth |  |
| Thickness                                 | 6.0t + 6.0t   |                                                                                       |
| N                                         | 9,347         |                                                                                       |
| Test plate for sheer strenth SS400 100x50 |               |                                                                                       |

| Performance data Steel failure |               |                                                                                       |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | Steel failure |  |
| N                              | 14,055        |                                                                                       |
|                                |               |                                                                                       |

| אורך | קוטר | מספר קטלוגי |
|------|------|-------------|
| 25   | 6    | S297-60025  |

Test speed 5mm/min

Results are average of 5 tests

This information page is based on manufacturer lab testings

## הערות

All information is given in good faith but without warranty  
Barsys reserves the right to make changes without prior notice

המידע בדף נתונים זה ניתן ברוח טובה אך ללא אחריות  
ברסיס שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים במפרט זה ללא הודעה מוקדמת