



סימון בראש הבורג



5	קוטר
3/8	מפתח

מידע טכני	
חומר הבורג	נירוסטה SUS410
ציפוי	ציפוי עמיד ב 2000 שעות בתא מלח
סוג ציפוי	RUSPERT

קודח בפלדה עד עובי 12 מ"מ ובנירוסטה עד עובי 6 מ"מ

Performance data Pull - out strenth						
	Pull - out strenth					
Thickness	1.6t	2.3t	3.2t	4.5t	6t	
N	2,268	4,570	7,020	10,952	14,245	
Test plate for pull-out strenth SS400 50x50						
Performance data Sheer strenth						
	Sheer strenth					
Thickness	6.0t + 6.0t					
N	107,999					
Test plate for sheer strenth SS400 100x50						
Performance data Steel failure						
	Steel failure					
N	16,097					

מספר קטלוגי	קוטר	אורך
S299-50032	5	32

Test speed 5mm/min

Results are average of 5 tests

This information page is based on manufacturer lab testings

הערות

All information is given in good faith but without warranty
Barsys reserves the right to make changes without prior notice

המידע בדף נתונים זה ניתן ברוח טובה אך ללא אחריות
ברסיס שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים במפרט זה ללא הודעה מוקדמת